

TEST DE LIMPIEZA

Nº DE REGISTRO: 6 / 02

OBJETO: Pintura sobre tabla
TÍTULO: S. Antón, S. Juan Bautista y S. Sebastián

DISOLVENTE	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES	ALGODÓN
Nº 6. Isoctano + Isopropanol 50/50	Celaje	Hisopo impregnado extrae barniz muy lentamente. Se evapora y actúa sobre la resina lentamente.	
Nº 7, Tolueno + Isopropanol 50/50	Arquitectura lateral derecha	Hisopo impregnado. Permanece en superficie, elimina barniz.	
Nº 9. Isoctano + éter + etanol 55/15/30	Arquitectura lateral derecha. Fondo celaje	Hisopo impregnado. Reseca extrae suciedad, muy volátil.	
Nº 11. Isopropanol + metilisobutilcetona 50/50	Celaje	Hisopo impregnado. No actúa sobre el barniz y deja halo blanquecino.	
Nº 12. Dicloroetano + metanol 50/50	Fondo celaje	Reseca, extrae suciedad y repintes. Muy volátil.	
Nº 15. Tricloroetano + Dimetil Formamida 50/50	Celaje	Hisopo impregnado, extrae repintes y barniz lentamente. Aceptable.	
Nº 17 Isopropanol + Amoniaco + agua 90/10/10	Zona inferior	Hisopo impregnado. Extrae repintes muy bien, pero produce un halo blanquecino muy incómodo.	